

PRODUKTINFORMATION

COROPUR FIX

feuchtigkeitshärtender Polyurethantiefgrund

- Produktbeschreibung:** Coropur Fix ist ein einkomponentiges, feuchtigkeitshärtendes Polyisocyanat, welches als Haftgrund für mineralische Untergründe, wie Beton, Putz, Eternit, verwendet wird. Gleichzeitig wirkt er als Tiefgrund und ergibt eine Verfestigung des mineralischen Untergrundes.
- Bindemittel:** Aromatisches Polyisocyanat
- Lösungsmittel:** Aromatische Kohlenwasserstoffe und Ester
- Einsatzgebiete:** Beton-, Putz-, Eternituntergründe im Aufbau mit Coropur-Produkten.
- Untergrundvorbehandlung:**
- Der Untergrund muß saugfähig, fett- und ölfrei, tragfähig und trocken (<5% Restfeuchte) sein.
 - Reinigen durch Hochdruckstrahlen
 - Aufrauen der Oberfläche durch Strahlen
- Aufbauempfehlung:** Für Coropur Fix sind folgende Zwischen-, bzw. Deckbeschichtungen geeignet:
- Coropur Ferro - Coropur TAR
 - Coropur Non Abrasiv - Coropur TAR 21
 - Coropur Cover RAL
- Applikationsarten:** Streichen, Rollen
- Schichtdicken:** Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes
- Viskosität:** 25 DIN 4 20°C (=Streichviskosität)
30 –50 mPas
- Verdünner:** Verdünner A-851 Rollen
Mengen zugabe des Verdünners ist abhängig von Umgebungstemperaturen und Verarbeitungsverfahren.
- Reinigen der Geräte:** Verdünner A-851 oder Verdünner T 1900
- Trocknung:** staubtrocken nach: 20-30 Minuten
klebfrei nach: 1 Stunde
überlackierbar nach: 6 Stunden
- Lagerstabilität:** 6 Monate in ungeöffneten Originalgebinden.
Kühl und trocken lagern.
Geöffnete Gebinde mit Verdünner A-851 oder T 1900 überdecken und verschließen.
- Dichte:** 1 g/cm³
- Festkörper:** 52 % Gewicht
46 % Volumen
- Materialverbrauch:** je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150 g/m² bei 60µm

REMA TIP TOP GmbH	PRODUKTINFORMATION PI_COROPUR_FIX.DOC	Index B vom 15.03.2006
Seite: 1/2	API	ersetzt Ausgabe A vom 01.05.2002



Gebinde: 5 / 10 kg netto
Farbton: farblos
V.O.C.: 655 g/l
UN-Nr. 1263
RID/ADR/SDR/ Ziffern: 3 Ziffer 31c
Flammpunkt: + 22°C
Herausgabedatum: Januar 2006 / CT

Bitte dieses Merkblatt dem Verarbeiter weitergeben.
Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann keine Verbindlichkeit daraus abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden. Bei Unklarheiten fordern Sie einen unserer Technischen Berater für eine Detailbesprechung an.

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie
Gruber Straße 63
85586 Poing
Telefon: +49 (0)81 21/7 07-2 55
Telefax: +49 (0)81 21/7 07-2 22

REMA TIP TOP GmbH	PRODUKTINFORMATION PI_COROPUR_FIX.DOC	Index B vom 15.03.2006
Seite: 2/2	API	ersetzt Ausgabe A vom 01.05.2002